Техническая информация о продукте

PP H120 GP

Гомополимер пропилена

ОПИСАНИЕ

PP H120 GP – гомополимер пропилена со стандартным молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется оптимальным составом рецептуры стабилизации и сбалансированными физико-механическими характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP H120 GP является продуктом общего назначения, предназначенным для производства изделий методами инжекционного формования, смесевых композиций и волокон.

Свойства		Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	230 °C/2,16 кг	ISO 1133	12 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ISO 527-1	34 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ISO 527-1	10 %
Модуль упругости при изгибе	2 мм/мин	ISO 178	1400 МПа
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом	23 °C	ISO 180	3,8 кДж/м²
Теплофизические			
Температура размягчения по Вика	10 Н	ISO 306	156 °C
Температура тепловой деформации	0,45 МПа	ISO 75	86 °C

*Указанные значения являются типичными и не рассматриваются для составления спецификации.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Декабрь, 2021