АБС 2332

Описание: Сополимер акрилонитрила, полибутадиена и стирола, произведенный по технологии полимеризации в массе. Сополимер обладает высоким прочностными свойствами, содержит минимальное количество примесей и низкий показатель остаточного мономера, что гарантирует хорошие органолептические и гигиенические свойства продукта, имеет высокий уровень диэлектрических свойств, отлично подходит для окрашивания, хромирования и нанесения печати, устойчив к воздействию химических сред.

Область применения: Применяется в производстве мелких и крупных изделий бытовой техники, в пылесосах, игрушках, телефонах и бытовой электронике.

Свойства	Условия	Значение*	Ед. измерения	Метод
Показатель текучести расплава, 220°С на 10 кг нагрузки	Предварительная сушка гранул 2 часа при температуре (80-85) °С	23,0+/-3	г/10 мин	ASTM D 1238
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом	23±2 °С	Не менее 14 - 19	кДж/м^2	ISO 180
Температура размягчения по Вика	5 кг, 50^{0}С в час °С	Не ниже 95 - 98	°С	ASTM D-1525
Зеркальный блеск (глянец)	под углом 20^0	Не менее 62 - 78	ед	ASTM D-523

* Приведенные значения являются типичными значениями, могут меняться в рамках ТУ для каждой партии.

Форма выпуска:
Гранулы

Упаковка:
Полиэтиленовые мешки по 25 кг на деревянных поддонах (паллета по 1375 кг нетто, габариты поддона 1100x1200x1300, обтянута термоусадочной пленкой), биг - бэги по 1000 кг нетто на деревянных поддонах, насыпью в полимеровозах.

Транспортировка:
Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Хранение:
В крытом обогреваемом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

REACH
Полимеры не подлежат регистрации в REACH. Однако их сырье, которое означает мономеры и соответствующие добавки, было зарегистрировано.

ПАО «Сибур Холдинг» (и его дочерние компании) обязуется полностью соблюдать законодательство REACH и использовать только сырье, соответствующее требованиям REACH.

Безопасность
Смотрите MSD

Техническая поддержка клиентов: techservice@sibur.ru

Редакция: 18.04.2023

МОСКВА
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 16/1 Тел.: +7 (495) 777-55-00; +7 (495) 780-55-00 E-mail: info@sibur.ru