Техническая информация о продукте

HD85612 IM

Полиэтилен высокой плотности

ОПИСАНИЕ

HD85612 IM – сополимер этилена с гексеном-1 высокой плотности с узким молекулярно-массовым распределением. Благодаря специальному составу рецептуры стабилизации, продукт характеризуется улучшенным сочетанием физико-механических свойств. Изделия, произведённые из полимера, имеют высокую ударную прочность, оптимальную жесткость и устойчивость к действию УФ-излучения.

ПРИМЕНЕНИЕ

HD85612 IM предназначен для производства изделий методом литья под давлением, таких как картриджи, ящики, корзины, поддоны, дозаторы, колпачки и крышки и изделия общего назначения.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	190 °C/2.16 кг	ГОСТ 11645	7.5 г/10 мин
Физические			
Плотность	20 °C	ГОСТ 15139	0.961 г/см^3
Механические			
Предел текучести при растяжении		ГОСТ 11262	32 МПа
Относительное удлинение при разрыве		ГОСТ 11262	1200 %
Модуль упругости при изгибе		ISO 178	1500 МПа
Динамические			
Ударная прочность по Изоду на образцах с надрезом	23 °C	ISO 180	4.0 кДж/м^2
Стойкость к растрескиванию	F50, 100%	ГОСТ 13518	7 ч
Теплофизические			
Температура размягчения по Вика	10 Н	ISO 306	127 °C

*Типичные значения; не для составления спецификации.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Март, 2023