Техническая информация о продукте

PP H030 GP/8

Гомополимер пропилена

ОПИСАНИЕ

PP H030 GP/8 – гомополимер пропилена со стандартным молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется средней текучестью, оптимальным составом рецептуры стабилизации и сбалансированными физико-механическими характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP H030 GP/8 является продуктом общего назначения и может использоваться при производстве изделий методами инжекционного формования, экструзии и термоформования.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	230 °C/2,16 кг	ISO 1133	3,0 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ISO 527-1	34 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ISO 527-1	11 %
Модуль упругости при изгибе	2 мм/мин	ISO 178	1400 МПа
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом	23 °C	ISO 180	3,8 кДж/м^2
Теплофизические			
Температура размягчения по Вика	10 Н	ISO 306	155 °C
Температура тепловой деформации	0,45 МПа	ISO 75	94 °C

*Указанные значения являются типичными и не рассматриваются для составления спецификации.

ООО «Полиом»
644035, Россия, г. Омск, Красноярский тракт. строение 137
Тел.: +7 (3812) 790-207
Факс: +7 (3812) 92-54-81
Website: https://poliom-omsk.ru

ООО «Сибур»
Дирекция Базовых Полимеров
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
Тел.: 8 (495) 777-55-00
E-mail: techservice@sibur.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Июнь, 2025